Descripción

El Primer LT es una solución en Tolueno de Polyolefinas Cloradas.
El Primer LT, produce una buena adhesión en PP, PVC con o sin tratamiento corona para su posterior impresión.

Aplicación

El Primer LT ha sido desarrollado para ser usado como primer cualquiera sea el procedimiento de impresión.

Recomendaciones de Uso

Primer LT, viene en concentraciones al 5, 10 y 20 %
Para su aplicación necesita ser diluido, la dilución dependerá del sustrato en donde se aplicara y del producto final a producir.
Al usarse como *promotor de adhesión de pinturas* es recomendable rociar la superficie a pintar y secar asegurándose de eliminar todo el solvente del primer antes de pintar definitivamente.
En el caso de la producción de *cintas adhesivas impresas* es recomendable para proteger la impresión del envejecimiento y obtener un más fácil desbobinado. Cubrir la impresión con nuestro reléase GD.
Para la fabricación de *burletes autoadhesivos* para puertas o ventanas se recomienda aplicar el primer sobre el burlete dejar secar para luego aplicar la cinta doble faz al burlete.

Packaging

Bidones de 15 Kilos al 5, 10 y 20 % de concentración.

Almacenaje

Su vida útil es de 6 meses. Después de esta fecha recomendamos hacer pruebas de performance antes de su utilización.

Importante

El Primer LT tiene la tendencia a congelarse cuando la temperatura es inferior a 10°C, la solución se vuelve espesa y forma gel pudiendo generar alguna precipitación de productos activos dentro de la solución reduciendo su efectividad. Para evitar esto agitar y calentar a baño María a una temperatura no mayor a 30°C hasta que la solución se torne cristalina.